

LAMIERE ZINCATE

con rivestimento normale tipo Sendzimir
e altolegate tipo Lavegal

numeri	spessore mm	Tipo Sendzimir		Tipo Lavegal		impieghi
		peso Kg/m ²	qualità	peso Kg/m ²	qualità	
30	0,30	2,74	Fe P01G		Fe P01GL	normali operazioni di piegatura e formatura
29	0,35	3,13				
28	0,40	3,52	Fe P02G	3,15	Fe P02GL	
27	0,45	3,91		3,54		
26	0,50	4,30		3,93		
25	0,55	4,70		4,33		
24	0,60	5,10		4,72		
23	0,70	5,90		5,50		
22	0,80	6,65	6,28	operazioni di profilatura non impegnative e di piegatura più impegnative		
20	1,00	8,25	7,85			
18	1,25	9,90	9,70			
16	1,50	12,15	11,75			
14	2,00	16,10	15,67			
12	2,50	20,05				
			Fe P04G		Fe P04GL	stampaggi profondi

BANDA STAGNATA ELETTROLITICA/BANDA NERA

aspetto e finitura superficiale

qualità	aspetto	finitura
EURONORM 145-78 UNI 7644 UNI 8368	brillante (1)	lucida
		stone (1)
	opaco	standard superficie opaca

(1) standard implicito.

A richiesta del cliente la banda stagnata elettrolitica può essere fornita:

- coils : larghezza mm 600 ÷ 965
- nastri : larghezza mm 10 ÷ 600
- fogli : larghezza mm 465 ÷ 965
lunghezza mm 430 ÷ 970 (in casi particolari fino a 2000 mm)